

AROWAY 7220FR 阻燃樹脂

AROWAY 7220FR 為力章公司之泛用型乙烯基樹脂添加阻燃劑衍生而成，除具有
乙烯酯樹脂優越的耐水、耐酸鹼特性外，更增添阻燃之特性，具有 UL-94 V₀ 級之
耐燃程度。

產 品 規 範

外 觀	:	白色不透明液狀
黏 度(BROOKFIELD,25°C)	:	800 ± 100cps
非揮發性含量 (%)	:	63 ~ 68%
比 重	:	1.25 ~ 1.30
儲存期	:	3 個月(室溫 25°C 以下)

一 般 硬 化 特 性

膠化時間設定 : 15 ~ 40 分鐘

Temperature	55% MEKPO*	6% CoOCT*	10% DMA*
冬 天 12~18°C	1.0~2.0%	0.5~0.6%	1.0%
秋春天 18~25°C	1.0~1.5%	0.4~0.5%	0.5~1.0%
夏 天 25°C 以上	0.8~1.0%	0.3~0.4%	0.0~0.5%

備註：

1.本產品久置將產生沈澱，故使用前請先攪拌均勻再行使用。

2.MEKPO : Methyl Ethyl Ketone Peroxide

CoOCT : Cobalt Octoate

DMA : Dimethyl Aniline